

Conceria CARASCO S.P.A.

Via Martin Luther King, 35/37 - 56024 Ponte a Egola - San Miniato (PI) - Italia
 Tel. 0571 484200 - Fax 0571 484147
 Cod.Fisc. - P.Iva 01361760505 Reg.Impr. PI 117920
 Internet : www.carasco.eu E-mail : info@carasco.eu

Scheda Tecnica / Technical Sheet

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| Ns. Articolo Item | BOSTON MATT | | |
| Cliente Customer | | Vs. Articolo YourItem | |
| Destinazione D'Uso Application | CALZATURA - FOOTWEAR | Categoria Doganale Custom Tariff | 4107-9210 |
| Tipo di Pelle Raw Material | VITELLO (BOSTAURUS) | Tipo Pellame LeatherType | MEZZI VITELLI - HALF CALF |
| Origine Grezzo Raw | EUROPA | Fonte Source | ALLEVAMENTO - BREEDING |
| Tipo di Concia Tanning Type | CROMO | | |
| Taglia m2 Average Size m2 | 1.5/1.9 MQ | | |
| Spessore Thickness | 1,2 /1,4 | | |
| Rifinitura Finishing | PIGMENTATI - PIGMENTED | Tintura Dyeing | TINTURA PASSANTE - DYED |
| Tatto Feel | | | |
| Percentuale di Pellame (selezione) Percentage of Leather (selection) | A: | Prezzo Price | |
| | B: | | |
| | C: | | |
| Minimi e tempi di consegna Minimum and Delivery Times | 30 Mq. 300 Mq. | Minimi a colore Minimum in Color | Tempi di consegna 3 settimane - weeks 4 settimane - weeks |

TEST FISICI / PSHYCAL TEST

| Caratteristiche - Characteristics | Metodo - Test Method | Unità Misura - Measure Unit | Prestazione - Performance |
|---|----------------------------|-----------------------------|--|
| Spessore - Thickness | ISO 2589 | MM | 1,2/1,4 |
| Resistenza allo strappo - Tear Strength | UNI EN ISO 3377 - 2 | N | ≥ 25 |
| Resistenza alla flessione - Flexural strength | UNI EN ISO 5402-1 | Visivo - Visual | Secco - Dry: 30.000 cicli nessuna rottura - no crack Umido - Wet: 10.000 cicli nessuna rottura - no crack |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

L'articolo è prodotto in accordo al regolamento REACH

Article processed in conformity with REACH regulation.