

Conceria CARASCO S.P.A.

Via Martin Luther King, 35/37 - 56024 Ponte a Egola - San Miniato (PI) - Italia
 Tel. 0571 484200 - Fax 0571 484147
 Cod.Fisc. - P.Iva 01361760505 Reg.Impr. PI 117920
 Internet : www.carasco.eu E-mail : info@carasco.eu

Scheda Tecnica / Technical Sheet

Ns. Articolo Item	CARPET		
Cliente Customer		Vs. Articolo YourItem	
Destinazione D'Uso Application	CALZATURA-PELLETTERIA FFOTWEAR - LEATHERGOODS	Categoria Doganale Custom Tariff	4107-9210
Tipo di Pelle Raw Material	VITELLO (BOSTAURUS)	Tipo Pellame LeatherType	MEZZI VITELLI - HALF CALF
Origine Grezzo Raw	EUROPA	Fonte Source	ALLEVAMENTO - BREEDING
Tipo di Concia Tanning Type	CROMO		
Taglia m2 Average Size m2	1.5/1.9 MQ		
Spessore Thickness	0,9 /1,1		
Rifinitura Finishing	PIGMENTATI - PIGMENTED	Tintura Dyeing	TINTURA PASSANTE - DYED
Tatto Feel			
Percentuale di Pellame (selezione) Percentage of Leather (selection)	A: B: C:	Prezzo Price	<ul style="list-style-type: none"> Per le campionature inferiori alla quantità indicata , sarà applicato un supplemento del 20 % sul prezzo di listino . For samples below the indicated quantity, a surcharge of 20 % on the list price will be applied.
Minimi e tempi di consegna Minimum and Delivery Times	300 Mq.	Minimi a colore Minimum in Color	<u>Tempi di consegna</u> 4 settimane - weeks

TEST FISICI / PSHYCAL TEST

Caratteristiche - Characteristics	Metodo - Test Method	Unità Misura - Measure Unit	Prestazione - Performance
Spessore - Thickness	ISO 2589	MM	0,9/1,1
Resistenza allo strappo - Tear Strength	UNI EN ISO 3377 - 2	N	≥ 20
Resistenza alla flessione - Flexural strength	UNI EN ISO 5402-1	Visivo - Visual	Secco- Dry: 30.000 cicli nessuna rottura - no crack Umido-Wet: 10.000 cicli nessuna rottura - no crack
Resistenza alla luce - Resistance to light	UNI EN ISO 105 B02	Scala dei blue - blue scale	Tempo -Time : 72 Ore - Hours ≥ 5
Adesione alla rifinitura - Finishing adhesion	UNI EN ISO 11644	N/CM	Secco/Dry: ≥3
Resistenza del colore allo strofinio - color fastness rubbing	UNI EN ISO 11640	Scala dei grigi - Grey Scale	Secco - Dry : 100 cicli - cycles ≥ 4 Umido - Wet: 30 cicli - cycles ≥ 3
Resistenza alla goccia d'acqua - Colour fastness to water spotting	UNI EN ISO 15700	Scala dei grigi - Grey Scale	Dopo 24 Ore - After 24 Hours : ≥ 4 Nessun cambiamento visivo - No Effect visual assesment

L'articolo è prodotto in accordo al regolamento REACH

Article processed in conformity with REACH regulation.