

## Conceria CARASCO S.P.A.

Via Martin Luther King, 35/37 - 56024 Ponte a Egola - San Miniato (PI) - Italia  
 Tel. 0571 484200 - Fax 0571 484147  
 Cod.Fisc. - P.Iva 01361760505 Reg.Impr. PI 117920  
 Internet : www.carasco.eu E-mail : [info@carasco.eu](mailto:info@carasco.eu)

### Scheda Tecnica / Technical Sheet

Ns. Articolo Item	<b>LOIRA</b>		
Cliente Customer		Vs. Articolo YourItem	
Destinazione D'Uso Application	<b>CALZATURA - FOOTWEAR</b>	Categoria Doganale Custom Tarif	<b>4107-9210</b>
Tipo di Pelle Raw Material	<b>VITELLO (BOSTAURUS)</b>	Tipo Pellame LeatherType	<b>MEZZI VITELLI - HALF CALF</b>
Origine Grezzo Raw	<b>EUROPA</b>	Fonte Source	<b>ALLEVAMENTO - BREEDING</b>
Tipo di Concia Tanning Type	<b>CROMO</b>		
Taglia m2 Average Size m2	<b>1.8/2.1 Mq</b>		
Spessore Thickness	<b>1,2/1,4</b>		
Rifinitura Finishing	<b>PIGMENTATI - PIGMENTED</b>	Tintura Dyeing	<b>TINTURA PASSANTE - DYED</b>
Tatto Feel			
Percentuale di Pellame (selezione) Percentage of Leather (selection)	<b>A:</b>	Prezzo Price	
	<b>B:</b>		
	<b>C:</b>		
Minimi e tempi di consegna Minimum and Delivery Times	<b>30 Mq. 300 Mq.</b>	Minimi a colore Minimum in Color	<b>Tempi di consegna 3 settimane - weeks 4 settimane - weeks</b>

### TEST FISICI / PSHYCAL TEST

Caratteristiche - Characteristics	Metodo - Test Method	Unità Misura - Measure Unit	Prestazione - Performance
Spessore - Thickness	<b>ISO 2589</b>	<b>MM</b>	1,2/1,4
Resistenza allo strappo - Tear Strength	<b>UNI EN ISO 3377 - 2</b>	<b>N</b>	> 30
Resistenza alla luce - Resistance to light	<b>UNI EN ISO 105 B02</b>	<b>Scala dei blue - blue scale</b>	Tempo - Time : 48 Ore - Hours > 3
Resistenza alla flessione - Flexural strenght	<b>UNI EN ISO 5402-1</b>	<b>Visivo - visual</b>	Secco - Dry: 30.000 cicli nessuna rottura - no crack Umido - Wet: 10.000 cicli nessuna rottura - no crack
Adesione alla rifinitura - Finishing adhesion	<b>UNI EN ISO 11644</b>	<b>N/10 mm</b>	Secco - Dry : ≥ 3

**L'articolo è prodotto in accordo al regolamento REACH**

**Article processed in conformity with REACH regulation.**