

Conceria CARASCO S.P.A.

Via Martin Luther King, 35/37 - 56024 Ponte a Egola - San Miniato (PI) - Italia
 Tel. 0571 484200 - Fax 0571 484147
 Cod.Fisc. - P.Iva 01361760505 Reg.Impr. PI 117920
 Internet : www.carasco.eu E-mail : info@carasco.eu

Scheda Tecnica / Technical Sheet

Ns. Articolo Item	LIONE SOFT		
Cliente Customer		Vs. Articolo YourItem	
Destinazione D'Uso Application	CALZATURA - FOOTWEAR	Categoria Doganale Custom Tariff	4114-2000
Tipo di Pelle Raw Material	VITELLO (BOSTAURUS)	Tipo Pellame LeatherType	MEZZI VITELLI - HALF CALF
Origine Grezzo Raw	EUROPA	Fonte Source	ALLEVAMENTO-BREEDING
Tipo di Concia Tanning Type	CROMO		
Taglia m2 Average Size m2	1.3/1.6 MQ		
Spessore Thickness	1,0/1,2		
Rifinitura Finishing	VERNICIATO - PATENT	Tintura Dyeing	TINTURA PASSANTE- DYED
Tatto Feel			
Percentuale di Pellame (selezione) Percentage of Leather (selection)	A: B: C:	Prezzo Price	
Minimi e tempi di consegna Minimum and Delivery Times	30 Mq. 300 Mq.	Minimi a colore Minimum in Color	Tempi di consegna 3 settimane - weeks 4 settimane - weeks

TEST FISICI / PSHYCAL TEST

Caratteristiche - Characteristics	Metodo - Test Method	Unità Misura - Measure Unit	Prestazione - Performance
Spessore - Thickness	ISO 2589	MM	1,0/1,2
Resistenza allo strappo - Tear Strenght	UNI EN ISO 3377 - 2	N	≥ 25
Resistenza alla luce - Resistance to light	UNI EN ISO 105 B02	Scala dei blue - blue scale	Tempo -Time : 48 Ore - Hours ≥3
Resistenza alla flessione - Flexural strenght	UNI EN ISO 5402-1	Visivo - visual	Secco-Dry 30.000 Cicli -Cycles Nessuna rottura - No Crack Umido-Wet: 10.000 Cicli -Cycles Nessuna Rottura - No Crack
Adesione alla rifinitura - Finishing adhesion	UNI EN ISO 11644	N/CM	Secco/Dry: ≥ 3

L'articolo è prodotto in accordo al regolamento REACH

Article processed in conformity with REACH regulation.