

Conceria CARASCO S.P.A.

Via Martin Luther King, 35/37 - 56024 Ponte a Egola - San Miniato (PI) - Italia
Tel. 0571 484200 - Fax 0571 484147
Cod.Fisc. - P.Iva 01361760505 Reg.Impr. PI 117920
Internet : www.carasco.eu E-mail : info@carasco.eu

Scheda Tecnica / Technical Sheet

Ns. Articolo Item	TRAVIS		
Cliente Customer		Vs. Articolo YourItem	
Destinazione D'Uso Application	CALZATURA - FOOTWEAR	Categoria Doganale Custom Tarif	4107-9210
Tipo di Pelle Raw Material	VITELLO (BOSTAURUS)	Tipo Pellame LeatherType	MEZZI VITELLI - CALF SIDES
Origine Grezzo Raw	EUROPA	Fonte Source	ALLEVAMENTO - BREEDING
Tipo di Concia Tanning Type	CROMO		
Taglia m2 Average Size m2	1.5/1.9 MQ		
Spessore Thickness	1,2/1,4		
Rifinitura Finishing	PIGMENTATA - PIGMENTED	Tintura Dyeing	TINTURA PASSANTE - DYED
Tatto Feel			
Percentuale di Pellame (selezione) Percentage of Leather (selection)		Prezzo Price	
Minimi e tempi di consegna Minimum and Delivery Times	50 Mq 300 Mq	Minimi a colore Minimum in Color	<u>Tempi di consegna</u> 4 settimane 5 settimane

TEST FISICI / PSHYCAL TEST

Caratteristiche - Characteristics	Metodo - Test Method	Unità Misura - Measure Unit	Prestazione - Performance
Spessore - Thickness	ISO 2589	MM	1,2/1,4
Resistenza allo strappo - Tear Strenght	UNI EN ISO 3377 - 2	N	> 30
Resistenza alla luce - Resistance to light	UNI EN ISO 105 B02	Scala dei blue - blue scale	Tempo -Time : 48 Ore - Hours ≥4
Resistenza alla flessione - Flexural strenght	UNI EN ISO 5402-1	Visivo - visual	Secco-Dry 30.000 Cicli -Cycles Nessuna rottura - No Crack Bagnato-Wet: 10.000 Cicli -Cycles Nessuna Rottura - No Crack
Adesione alla rifinitura - Finishing adhesion	UNI EN ISO 11644	N/10 mm	Secco/Dry: ≥3
Resistenza del colore allo strofinio - color fastness rubbing	UNI EN ISO 11640	Scala dei grigi - Grey Scale	Secco - Dry : 100 cicli - cycles ≥ 4 Umido - Wet: 20 cicli - cycles ≥ 3

L'articolo è prodotto in accordo al regolamento REACH

Article processed in conformity with REACH regulation.